


Joint cellule ouverte PU

Mousse polyuréthane à cellules ouvertes avec face auto-adhésive, conçue pour délimiter la profondeur des mastics d'étanchéité et assurer l'étanchéité aux laitances entre les éléments de coffrage. Sa structure souple et compressible s'adapte parfaitement aux irrégularités des supports pour garantir un calfeutrement optimal avant l'application de joints de finition.



- **Fixation immédiate** : face auto-adhésive permettant une pose rapide sur tous types de supports (acier, bois, PVC, béton).
- **Maîtrise de la consommation** : définit précisément la profondeur du joint pour limiter l'utilisation de mastic coûteux.
- **Étanchéité aux laitances** : évite les coulures de béton entre les banches ou les panneaux de coffrage.
- **Résistance thermique** : conserve ses propriétés élastiques sur une large plage de température (environ -40°C à +100°C).



- **Préparation** : pour une adhérence maximale, le support doit être propre, sec et dépoussiéré.
- **Compression** : pour une étanchéité efficace à la laitance, il est conseillé de choisir une dimension légèrement supérieure à l'espace à combler (compression de 25% environ).
- **Usage** : ce produit ne remplace pas un joint d'étanchéité définitif ; il doit être recouvert d'un mastic adapté pour les joints exposés aux intempéries.

Référence	Dimensions (L x H)	Poids (kg)	Conditionnement (Rouleau/Carton)
05JOIPU1010	10x10mm	0.01	1 u
05JOIPU1015	10x15mm	0.01	
05JOIPU1510	15x10mm	0.01	
05JOIPU1515	15x15mm	0.02	
05JOIPU2010	20x10mm	0.02	
05JOIPU2020	20x20mm	0.04	
05JOIPU3030	30x30mm	0.07	
05JOIPU8040	80x40mm	0.18	

Couleur	Gris
Densité	21 kg/m ³
Résistance à la déchirure	supérieure à 1 kg/cm
Résistance à la traction	1,5 kg/cm ²
Allongement	1.5
Température d'application	à partir de +5°C
Température de service	- 40°C à + 100°C
Conditionnement	Rouleau

↑
Spécial matrice